1-FT-SX601-TAUPE7504-09-08:- 30/09/08 9:57 Page 1

CECIL s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

SX601

Saturateur
BARDAGE ET MAISON BOIS

À BASE D'HUILES NATURELLES

- Protège et nourrit le bois en profondeur
- Met en valeur la beauté naturelle du bois

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Liquide ambré

Aspect du film : Rendu huilé mat, aspect naturel

Viscosité : Fluide

Densité : 0.87 +/- 0.02

Extrait sec % : 66% +/-1%

Liant : Huile de lin / Huile de Tung

Pigments : Oxydes de fer

Teintes : Naturel

Utilisation : Intérieur / Extérieur (incolore spécial extérieur)

Point éclair : 25-40°C

Conditionnement : 5L - 10L

Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine

FONCTIONS

Le saturateur **SX601** est formulé spécialement pour les bardages et maisons bois.

Il s'utilise sur toutes les essences de bois résineux, feuillus ou tropicaux et est spécifiquement adapté aux essences nobles utilisées pour les maisons bois : **Mélèze, Red cedar, Douglas.**

Grâce à sa formule **à base d'huiles naturelles, il pénètre en profondeur et nourrit** le bois à saturation pour le rendre hydrophobe. **Non filmogène, il ne s'écaille pas,** et permet un entretien très facile par simple réapplication.

Son aspect huilé mat réchauffe et met en valeur le veinage naturel de ces belles essences de bois. Son aspect fluide permet une **application très facile à la brosse** avec une excellente glisse. L'utilisation d'huiles dures et résistantes donne une protection contre les salissures, la pluie et le grisaillement dû aux UV.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage.

SUR BOIS NEUFS ou REMIS A NEUF :

La plupart des essences de bois utilisées en bardages extérieurs n'ont pas besoin de traitement des bois fongicide/insecticide ; se renseigner au préalable sur leur résistance.

Laisser les bois exposés aux intempéries quelques mois afin de permettre une ouverture des "pores" du bois, ou faire un léger égrenage de surface.

Puis appliquer une 1re couche très garnie de saturateur, laisser pénétrer 15 à 30 minutes. Cette opération a tendance à réchauffer et à foncer les bois. La nuance se stabilise et se rééclaircit après quelques jours. Renouveler l'opération jusqu'à saturation complète des fibres.

Eliminer le surplus de produit qui n'a pas été absorbé, par lissage ou essuyage, avec le pinceau ou un spalter. Ne pas laisser de surépaisseur, afin d'avoir un bel aspect bois naturel huilé.

SUR BOIS ANCIENS :

Sur bois très abimés : Les remettre à nu par ponçage ou décapage avec l'AX DKP. Si ils sont grisaillés par les intempéries et les UV du soleil, les éclaircir à l'aide du nettoyant dégriseur AX NET. Puis procéder comme sur les bois neufs.

Entretien courant : Lorsque l'aspect des bois se ternit et blanchit, un entretien est nécessaire pour préserver la beauté des veinages. Après brossage ou léger égrenage, appliquer une à deux couches de saturateur. Eliminer le surplus de produit qui n'a pas été absorbé, par lissage ou essuyage avec le pinceau ou un spalter. Ne pas laisser de surépaisseur, afin d'avoir un bel aspect bois naturel huilé.

Conseil Pro :
Avant l'application du saturateur, laisser les **bois neufs** quelques mois exposés aux intempéries, afin d'ouvrir les "pores" et de faciliter l'imprégnation.

Matériel d'application :
Pistolet, rouleau, brosse, pinceau.

Consommation :
Bois neuf : 10 à 12m² par litre en 1 couche.
Entretien : 12 à 15m² par litre en 1 couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 4 h.
Entre couches : 15 à 30 min.
Complet : 48 h.

Nettoyage du matériel :
White spirit, immédiatement après usage.

Conditions d'application :
Ne pas appliquer par temps de pluie.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

INFORMATIONS

La directive COV (2004/42/CE) est une directive européenne qui a pour but de réduire les émissions de solvants dans l'air. Elle fixe les teneurs maximales en Composés Organiques Volatils dans les peintures et vernis. Cette directive est applicable depuis 2007 et les teneurs maximales seront abaissées en 2010.

Le saturateur SX601 est conforme à la directive COV 2010.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur **www.quickfds.com.**

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

n.navarre graphiste(s) 04 78 28 55 44 // REV 0 - 09/08